試験鑑定証明書

DOS12-B 06324

依頼者　　殿

2012 年 7 月 31 日

品番(品名)　下記参照

数　量　1　点

一般財団法人
ニッセンケン品質評価センター
大阪事業所

2012年7月3日 に提出された試料について試験の結果、下記の通りであることを証明します。

Ⅰ. 試験試料　(1) 723-7501 C/# シロ

Ⅱ. 試験項目　消臭性試験

Ⅲ. 試験方法　(社)繊維技術評価協議会 消臭加工繊維製品認証基準 機器分析試験法

Ⅳ. 試験ガス
- ① アンモニア　(100 ppm)　※測定方法: 検知管法
- ② 酢酸　(50 ppm)　※測定方法: 検知管法
- ③ イソ吉草酸(2%w/v inETOH)　(約38 ppm)　※測定方法: GC法
- ④ ノネナール(1%w/v inETOH)　(約14 ppm)　※測定方法: GC法

Ⅴ. 試験結果

試験試料 (試料No.)		試験ガス種	減少率(%)	JTETC基準 機器分析合格基準	JTETC基準 官能試験免除基準
(1)	原布	①	>99	≧70%	≧80%
		②	96	≧80%	≧85%
		③	98	≧85%	≧95%
		④	20	≧75%	≧90%
	10回処理品(※)	①	95	≧70%	≧80%
		②	99	≧80%	≧85%
		③	100	≧85%	≧95%
		④	20	≧75%	≧90%
	50回処理品(※)	①	90	≧70%	≧80%

※ 前処理方法: SEK標準洗濯法(JIS L0217 103法準拠/JAFET標準洗剤使用)
試料調整として、試験試料を37℃95%RHで6時間以上調湿した。

試　料

VQEC NQEC NQEC

試験は提出試料による

試証-1

担当者