

be*quem 洗濯100回消臭試験
ビキユーム

減少率 (%)

	アンモニア	酢酸	イソ吉草酸	ノネナール
0回	99	98	97	76
10回	98	98	99	91
50回	97	98	99	83
100回	97	98	99	82

試験資料：40/1スライス生地（ポリウレタンベア天竺生地）

試験ガス： アンモニア 100ppm

酢酸 50ppm

イソ吉草酸 約38ppm

ノネナール 約14ppm

試験実施：一般財団 ニッセンケン品質評価センター