

品質試験報告書

殿

試験番号

2017 年 12 月 1 日

受付月日 2017 年 11 月 20 日
品名・品番 ダブルラッセル
数量 2

一般財団法人 **ボーケン品質評価機構**
BOKEN 大阪事業所
〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング9F
TEL 06-4705-1120 FAX 06-4705-1125

[試験項目] 抗菌性試験

[試験方法] JIS L 1902 : 2015 菌液吸収法
但し、洗濯方法は、JIS L 0217 103号 の試験方法による。
(洗剤はJAFET標準配合洗剤を使用)
生菌数の測定方法: 混積平板培養法、培養時間:18時間
界面活性剤(Tween80)0.05%を添加した試験菌液を使用した。

[試験菌株] 黄色ぶどう球菌 *Staphylococcus aureus* NBRC 12732

[試験結果]

	増殖値
標準綿布	2.8

(試験成立条件: 増殖値 \geq 1.0 であること)

試料名	洗濯回数	抗菌活性値
ダブルラッセル	洗濯 0回	2.9
〃	洗濯 10回	3.2

(注) 植菌時、ガラス棒を用いて試料に試験菌液を十分浸透させた。

* 抗菌効果の基準値 抗菌活性値 2.0以上

[提出試料]



本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



2021705209