

# 品質試験報告書

試験番号

2017年10月11日

殿

品名・品番

- 1 消臭ナイロン試験編み チャコール  
2 消臭ナイロン試験編み チャコール 洗濯10回後

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

**BOKEN** 東京事業所

東京都江東区毛和1-12-1  
TEL (03)5669-1380(代表)  
FAX (03)5669-1381

試験項目：消臭性試験

試験結果：

項目	区分	1	2	3	4
消臭性	減少率(%)				
	アンモニア	97/≥99/≥99/≥99	96/99/≥99/≥99		

備考：

消臭性試験方法：(一社)繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品認証基準 準用  
21. 消臭性試験(検知管法)

ガス初発濃度：アンモニア 100ppm

試験試料：検知管法1g

測定時間：10分後/30分後/1時間後/2時間後

洗濯処理方法：JIS L 0217 103法、10回繰り返し、吊り干し  
JAFET標準配合洗剤使用

スマートバッグにサンプル1gを入れ、アンモニアガス100ppmを1L充填し所定時間毎に残留濃度を測定する

\* サンプルに精製水(約0.15g)を噴霧して生地に水分を保持させてから消臭試験を開始する

	1	2	3	4
BOKEN		BOKEN 省略	BOKEN	BOKEN E 省略

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。

公印の無い報告書は正式なものではありません。



\*30117026124\*