

品質試験報告書

殿

試験番号 (1/1)
2015 年 4 月 3 日

品名・品番
1 パンツ地 ページュ

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN

大阪事業所

〒541-0052 大阪市中央区南船場2-1-13
大阪国際ビルディング内

TEL 06-4705-1120 FAX 06-4705-1125

試験項目：消臭性試験

試験結果：

項目	区分	1	2	3	4
消臭性	減少率(%) アンモニア	≥99			

備考：


消臭性試験方法：(一社)繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品認証基準 準用
21. 消臭性試験(検知管法)

ガス初発濃度：アンモニア 100 ppm

試験試料：検知管法 100 cm²

測定時間：2時間後

依頼者指定により、試料に精製水0.15mL滴下して湿らせた状態で試験実施

1	2	3	4
			

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。

公印の無い報告書は正式なものではありません。

