

品質試験報告書



212

2012年 8月21日

試験番号 214312-1

(完)

殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

- No. 品番・品名及び色柄番
- 1 靴下(白)パイルソックス
 - 2 靴下(白)パイルソックス 洗濯10回後
 - 3 靴下(白)パイルソックス 洗濯30回後

一般財団法人 **ボークン** 品質評価機構
 近畿事業所
 大阪市中央区上町1丁目1-8番1号
 TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
 FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目 試験方法及び条件

- 1. 消臭性 検知管法(アンモニア)
- 2. 消臭性 繊維評価技術協議会法

試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 消臭性	減少率(%)					
	アンモニア					
	20分後	93	90	88		
	2時間後	98	98	98		
2. 消臭性	減少率(%)					
	酢酸	96	98			
	イソ吉草酸	≥99	≥99			


備考

消臭性能試験方法：(一社)繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品認証基準 準用
 21. 消臭性試験 (検知管法、ガスクロマトグラフ法)

洗濯処理方法：JIS L 0217 103法, 10、30回繰り返し、吊り干し
 洗濯使用洗剤：JA F E T標準配合洗剤使用

ガス初期濃度：アンモニア 100ppm (100cm²)
 酢酸 50ppm (100cm²)
 イソ吉草酸 約38ppm (50cm²)

測定時間：20分後、2時間後



本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
 本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
 公印の無い報告書は正式なものではありません。