

品質試験報告書

殿

試験番号

2015 年 5 月 27 日

品名・品番

1 ビロケース サックス 28cm×55cm

一般財団法人 **ボーケン品質評価機構**

BOKEN

大阪事業所

〒541-0052 大阪市中央区南船場2-3-1

大阪国際ビルディング内

TEL 06-4705-1120 FAX 06-4705-1125

試験項目：消臭性試験

試験結果：

| 項目 | 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|----|---|---|---|
| 消臭性 | 減少率(%) | | | | |
| | 酢酸 | | | | |
| | 10分後 | 85 | | | |
| | 2時間後 | 98 | | | |

備考：

消臭性試験方法：(一社)繊維評価技術協議会 SEKマーク繊維製品認証基準 準用
21. 消臭性試験(検知管法)

ガス初発濃度：酢酸 30 ppm

試験試料：検知管法 100 cm²

測定時間：10分、2時間後

依頼者指定により、試料に精製水0.15ml滴下して湿らせた状態で試験実施

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|---|---|
| BOKEN BOKEN | | | |

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。

公印の無い報告書は正式なものではありません。



20215010580